

## Primus® Ventilan



### Produktbeschreibung

#### Eigenschaften:

Seidenglänzend, ausgezeichnete Kantenabdeckung, thixotrope Einstellung, geringe Vergilbung, hohes Standvermögen an senkrechten Flächen, hoher Weißgrad, leichte Verarbeitung, schnelle Trocknung, ventilierend, diffusionsfähig.

#### Einsatzgebiete:

Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen für Holzbauteile (z.B. Fenster und Türen).

**Glanzgrad:** seidenglänzend

**Farbton:** weiß

#### Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

Aromatenfreies Alkydharz, Titandioxid, entaromatisiertes Testbenzin, Additive.

**Dichte:** ca. 1,17 g/cm<sup>3</sup>

#### Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

#### Sicherheitshinweise:

P261: Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe tragen.

P403+P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

P501: Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Klassifizierung nach EU Decopaint Richtlinie:

EU Grenzwert für den VOC Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d): 300g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 300g/l VOC und erfüllt damit die Normen für 2010.

**GISCODE:** BSL20

**Produkt-Code Farben und Lacke:** M-LL01

**WGK 1**

#### Gebindegröße:

750 ml / 2,5 l Blechbinde

### Verarbeitungshinweise

#### Untergrundvorbehandlung:

Untergrund: Die max. zulässige Holzfeuchte darf 15 % nicht übersteigen. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Blätternde Altanstriche entfernen. Guthaftende Altanstriche anschleifen und Anlaugen. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.

#### Beschichtungs Aufbau:

*Holz/begrenzt maßhaltig:*

Außen unbehandelt. Nur Nadelhölzer und Hölzer der Resistenzklassen 3 bis 5: Einmal satt mit einem gegen Bläue wirksamen Imprägniergrund behandeln. Ein Grundanstrich mit Primus® Ventilan, max. 10 % verdünnt. Ein Zwischen- und Schlussanstrich mit Primus® Ventilan unverdünnt. Siehe BFS, TM, Nr. 3

*Holz/maßhaltig:*

Wie begrenzt maßhaltig siehe BFS, TM, Nr. 18.

*Holz/innen:*

Wie begrenzt maßhaltig/maßhaltig, jedoch ohne fungizid eingestellten Imprägniergrund (Ausnahme: Fensterinnenseiten).

*Holzwerkstoffe:*

Innen: Siehe begrenzt maßhaltig und maßhaltig. Außen: Nur konstruktivgeschützte Flächen, s. BFS TM Nr. 3 und 18.



**bollmann**  
... Malerbedarf rundum!

## Technische Information Nr. 750 (10/17)

### Renovierungsanstrich innen und außen:

Vorhandene Beschichtung auf Tragfähigkeit prüfen, reinigen und anschleifen, Schadstellen bearbeiten, ein Zwischen- und Schlussanstrich mit Primus® Ventilan.

### Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Streichen, rollen.

**Materialverbrauch:** ca. 100-140 ml/m<sup>2</sup>

**Ergiebigkeit:** ca. 7-10 m<sup>2</sup>/l  
je Anstrich auf glatter Fläche. Verbindliche Werte am Objekt ermitteln.

### Trockenzeit:

Bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit staubtrocken nach ca. 2,5 Std., trocken nach ca. 10 Std., überstreichbar nach ca. 14 Std.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz.

### Lagerung:

Kühl und trocken, Anbruchgebinde dicht verschließen.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080111 (Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Diese Technische Information wurde nach neuestem Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Technische Information verliert bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf unserer Homepage im Internet. Bitte beachten Sie auch das aktuell gültige Sicherheitsdatenblatt.

Stand: Oktober 2017



### Otto Bollmann GmbH & Co. KG

Sophienstr. 49-53  
41065 Mönchengladbach  
Tel. 02161/49398-0 · Fax 02161/49398-25  
info@otto-bollmann.de · www.otto-bollmann.de